

## Fiche technique

# Huile dure universelle KUNOS N° 244



<b>Destination</b>	En intérieur, pour tous les bois massifs tels que par ex. meubles et parquets et pour le Multiplis. Utilisation restreinte le OSB et le placage. Ne convient pas au contreplaqué. Ne pas utiliser à l'intérieur des meubles.																								
<b>Caractéristiques</b>	Ravive la structure du veinage du bois. Aspect mat après la 1ère couche, aspect satiné à brillant après les 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> couches. Hydrofuge selon la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Elasticité selon la norme DIN 55 669. Résistance à l'usure selon ASTM D 9680. L'Huile dure universelle KUNOS N° 244 a reçu la note <b>Très bien</b> dans la revue écologique « Ökotest : RatgeberBauen, Wohnen, Renovieren » ( Spécial « Construction, habitat, rénovation »), numéro 5 / 2003.																								
<b>Composition complète</b>	Variable selon la teinte : Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, oxydes de fer de haute transparence, dioxyde de titane, ester de glycérine et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, essence d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée, huiles essentielles de pin et de romarin, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).																								
<b>Teintes</b>	<table><tr><td>002 Incolore</td><td>082 Palissandre</td><td>426 Orme gris</td><td>748 Gris ardoise</td></tr><tr><td>054 Acajou</td><td>088 Chêne fumé</td><td>427 Orme brun foncé</td><td>794 Gris agate</td></tr><tr><td>062 Noyer</td><td>089 Chêne rustique</td><td>428 Cerisier miel</td><td>922 Gris argent</td></tr><tr><td>064 Noyer foncé</td><td>101 Noir</td><td>429 Cerisier intense</td><td></td></tr><tr><td>069 Tabac</td><td>204 Blanc</td><td>431 Chêne blanc</td><td></td></tr><tr><td>076 Chêne</td><td>425 Orme</td><td>465 Cerisier</td><td></td></tr></table>	002 Incolore	082 Palissandre	426 Orme gris	748 Gris ardoise	054 Acajou	088 Chêne fumé	427 Orme brun foncé	794 Gris agate	062 Noyer	089 Chêne rustique	428 Cerisier miel	922 Gris argent	064 Noyer foncé	101 Noir	429 Cerisier intense		069 Tabac	204 Blanc	431 Chêne blanc		076 Chêne	425 Orme	465 Cerisier	
002 Incolore	082 Palissandre	426 Orme gris	748 Gris ardoise																						
054 Acajou	088 Chêne fumé	427 Orme brun foncé	794 Gris agate																						
062 Noyer	089 Chêne rustique	428 Cerisier miel	922 Gris argent																						
064 Noyer foncé	101 Noir	429 Cerisier intense																							
069 Tabac	204 Blanc	431 Chêne blanc																							
076 Chêne	425 Orme	465 Cerisier																							
<b>Dilution</b>	En application au pinceau : produit prêt à l'emploi. En application au pistolet, ajouter au maximum 5 à 10 % de Diluant pour application au Pistolet SVALOS N° 293. En application par immersion, ajouter au maximum 10 à 20 % de Diluant pour application au Pistolet SVALOS N° 293.																								
<b>Application</b>	En cas d'une couche colorée: Appliquer seulement au pinceau, spalter ou au rouleau à velours court. En cas d'une couche incolore: Appliquer également au pistolet, par immersion, au tampon, à la machine monodisque ou ponceuse vibrante / excentrique à une température ambiante supérieure à 16°C.																								
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement. 1ère couche: 45 ml / m <sup>2</sup> , soit 22 m <sup>2</sup> au litre 2ème couche: 11 ml / m <sup>2</sup> , soit 90 m <sup>2</sup> au litre 3ème couche: 4 ml / m <sup>2</sup> , soit 250 m <sup>2</sup> au litre																								
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.																								
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 12 heures pour la première couche, puis 24 heures pour les couches suivantes. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts et faire pénétrer plus tôt l'excédent en polissant la surface. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.																								
<b>Densité</b>	Environ 0,89 g / ml.																								
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile dure universelle KUNOS N° 244, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p>																								
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.																								
<b>Conditionnement</b>	0,1 l ; 0,25 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.																								
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.																								

## Conseils d'application

# Huile dure universelle KUNOS N° 244

### Bois

#### Préparation:

Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépoussiéré. Effectuer un **ponçage progressif** en utilisant tous les grains successifs : pour les **meubles** jusqu'au grain 240 (sauf pour le chêne : jusqu'au grain de 180). Pour les **parquets** jusqu'au grain 120 avec une ponceuse à rouleau (ponceuse à parquet à bandes abrasives), puis avec une grille abrasive jusqu'au grain 180.

#### Application:

Bien remuer le produit avant l'emploi. Dans les pots entamés, avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Faire un essai préalable! Selon la sollicitation ultérieure, le pouvoir absorbant et l'essence: appliquer de 1 à 3 couches jusqu'à obtention d'un film protecteur de surface. Afin d'obtenir une finition particulièrement lisse et résistante, après la 1ère couche effectuer un égrenage intermédiaire. Sur les meubles avec un pad / un abrasif non tissé correspondant au grain 280 minimum et sur parquet avec un pad sans grain (par ex. beige ou en feutre), Pour la 1ère (saturée) et 2ème couche, laisser sécher environ 10 à 15 minutes puis travailler la surface avec une ponceuse vibrante, une machine monodisque ou un chiffon en coton non pelucheux afin de bien faire pénétrer l'huile dans le support. Pour la 3ème couche, répartir KUNOS gouttes par gouttes -env. une cuil. à café au m<sup>2</sup>- puis polir la surface immédiatement. Sur les parquets et surfaces très sollicitées, passer au moins 3 couches au spalter, au rouleau à velours court ou à la machine monodisque.

**Toutes les couches colorées** s'appliquent avec un pinceau ou un rouleau. Ne pas polir et après environ 15 minutes répartir les surnageants de l'huile dans le sens du grain sur les endroits encore absorbants.

### Panneaux OSB

Effectuer un ponçage préalable des panneaux OSB avec une grille abrasive 120-180 (ne pas utiliser de ponceuse à parquet à rouleau ou à bande pour ne pas abîmer la surface) puis appliquer 3 couches fines de KUNOS N° 244-002 Incolore ou en version teintée bois. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement.

### Comment restaurer les vieux parquets

Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, finitions épaisses) ou cires seront entièrement éliminées par décapage ou ponçage afin de remettre le bois à nu. Les anciennes finitions microporeuses laissant respirer le bois seront bien nettoyées et éventuellement égrenées ou poncées. Tester si le support est suffisamment absorbant et s'il est prêt à recevoir l'application. Puis préparer le support et effectuer l'application de la même façon que pour le bois (voir plus haut).

### Nettoyage et entretien

Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le nettoyage humide de l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA. Pour un entretien à l'huile, passez de l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon dès que la surface est devenue terne.

### Conseils d'utilisation

Plus le ponçage préparatoire sera fin, meilleurs seront le rendement, la tenue dans le temps et la résistance aux salissures. Un ponçage grossier ne donnerait pas la résistance hydrofuge nécessaire et la finition risquerait de prendre éventuellement une teinte verdâtre. Plus l'huile pourra agir longtemps, plus la teinte du veinage sera ravivée. Dans le cas de lames de parquet taillées en biseau, après l'application retirer entièrement l'huile humide des biseaux. Si le bois n'a pas été suffisamment saturé et n'a pas reçu le film de finition protecteur nécessaire avec KUNOS N° 244, l'eau peut provoquer des taches ou des décolorations.

Pour obtenir un aspect encore plus homogène, possibilité de passer en finition supplémentaire de la Cire dure ALISA N° 302. Pour les placages d'au moins 0,5 mm d'épaisseur après le ponçage, passer la 1<sup>ère</sup> couche très finement et éliminer l'excédent au bout de 5 minutes. Ne pas utiliser KUNOS N° 244 pour les placages dont l'épaisseur est inférieure à 0,5 mm. Avant l'application, les colles et adhésifs doivent être entièrement durcis.

Pour préserver la teinte naturelle d'essences particulièrement claires telles que l'érable et le bouleau, appliquer une première couche de KUNOS N° 244-204. Ensuite appliquer 2 couches de KUNOS N° 244-002 Incolore.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juillet 2015