

## Fiche technique

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Destination</b>	En extérieur pour le premier traitement des planchers de terrasse, bardages et fenêtres en teck, bangkirai, mélèze, sapin douglas et cèdre.			
<b>Caractéristiques</b>	Pour une surface bien imprégnée, hydrofuge et résistante aux UV. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.			
<b>Composition complète</b>	Selon la teinte composition éventuellement différente: composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, cire micronisée, pigments minéraux, dioxyde de titan, huile de lin, acide silicique, , essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné, standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, huile essentielle de pin, lécithine de soja, craie, kaolin et des siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zn, Zr).			
<b>Teintes</b>	022 Buis	068 Teck clair	212 Gris clair	748 Gris ardoise
	048 Châtaignier	072 Chêne	554 Pin d'Oregon	794 Gris agate
	052 Brésil	101 Noir	593 Mélèze	922 Gris argent
	La teinte 048-Châtaignier correspond à la teinte de nombreux bois exotiques. Selon l'essence et la rugosité du bois, la teinte pourra donner un résultat nettement variable. Plus le bois est rugueux, plus la teinte obtenue sera foncée.			
<b>Application</b>	Appliquer 2 à 3 couches au pinceau, au rouleau ou à la brosse (plus d'informations au verso).			
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement.			
	Sur lames de bois rainurées :	1ère couche : env. 7 m <sup>2</sup> au litre, soit 140 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 35 m <sup>2</sup> au litre, soit 30 ml / m <sup>2</sup>		
	Sur le bois raboté :	1ère couche : env. 25- 20 m <sup>2</sup> au litre, soit 40 - 50 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 50 - 40 m <sup>2</sup> au litre, soit 20 - 25 ml / m <sup>2</sup>		
	Sur le bois poncé (Grain 120 à 150) :	1ère couche : env. 50 - 35 m <sup>2</sup> au litre, soit 20 - 30 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 70 - 55 m <sup>2</sup> au litre, soit 14 - 18 ml / m <sup>2</sup>		
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 5 à 8 heures. Pour les 2ème et 3ème couches env. 18 heures. En cas de températures plus élevées, temps de séchage plus court mais en cas de températures inférieures temps de séchage prolongé.			
<b>Densité</b>	Environ 0,87 g/ml.			
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile Terrasse ALIS N° 579 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.  P 102 Conserver hors de la portée des enfants.  P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.  EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  EUH208 Contient du limonène (essence d'orange) et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p>			
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l; 30,0 l.			
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit, afin de protéger le produit de l'air.			

## Conseils d'application

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Préparation</b>	<p>Le support doit être absorbant, résistant, propre, exempt de poussière et sec. En présence de mousses, algues, champignons etc. adhérent sur le bois, les éliminer tout d'abord avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p> <p>La veille de l'application, recouvrir la terrasse sèche avec une bâche afin de la protéger contre la rosée ou attendre le séchage.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien mélanger après avoir enlevé la peau éventuelle.</p> <p>Tester l'adhérence en faisant un essai : si l'huile n'arrive pas à pénétrer et à adhérer, cela sera signe d'incompatibilité ou haute teneur en humidité.</p> <p>Appliquer les couches successives au pinceau, au rouleau ou à la brosse dans le sens du veinage du bois dans un délai de 4 semaines à des températures supérieures à 10°C, par temps sec et faible humidité de l'air.</p>
<b>Planchers de terrasse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1ère couche : Appliquer grassement par ex. en versant de l'huile et en répartissant régulièrement jusqu'à saturation du bois.</li><li>- 2ème couche : Appliquer plus finement et après 5 à 10 minutes égaliser l'excédent d'huile au pinceau</li></ul>
<b>Fenêtres:</b>	<p>Poncer au préalable au grain 80 / 100 puis 120.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1ère couche : Appliquer grassement au pinceau ou au rouleau en velours ras dans le sens du veinage du bois et au bout de 5 à 10 minutes (ou 20 minutes selon la température de l'air ambiant) répartir l'excédent d'huile au pinceau et après ne plus traiter.</li></ul> <p>Faire un égrenage intermédiaire au grain 280.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2ème et 3ème couches : application plus fine en tenant compte du pouvoir absorbant du bois. Si l'application doit être encore faite plus grassement, égaliser au bout de 5 à 10 minutes.</li></ul> <p>Après 2 couches un film protecteur doit s'être formé en surface.</p> <p>Sur la feuillure des fenêtres neuves, après avoir passé la 1ère couche, essuyer immédiatement avec un chiffon non pelucheux. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet de la finition.</p>
<b>Bardages:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sur le bois raboté passer grassement la 1ère couche en garnissant bien de façon à ce que le bois soit bien saturé et au bout de 5 à 20 minutes selon la température de l'air ambiant égaliser l'excédent d'huile au pinceau large.</li><li>- Appliquer les 2ème et 3ème couches comme décrit plus haut pour les fenêtres.</li></ul>
<b>Nettoyage</b>	<p>Avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 au moins une fois par an.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Repasser de l'Huile Terrasse ALIS N° 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne.</p>
<b>Conseils</b>	<p>N'effectuer l'application sur les bois exposés directement aux intempéries que si ceux-ci sont entièrement secs. Le bangkirai et le teck perdent lentement leur propre humidité.</p> <p>L'Huile Terrasse ALIS N° 579 convient aux équipements de jeux. Il est conseillé que la dernière couche soit très fine.</p> <p>Il peut y avoir mauvaise adhérence si le bois a déjà été imprégné ou en présence de salissures provenant d'huiles et de graisses par ex.</p> <p>Si l'huile déperle ou si se forment des bulles pendant l'application, il existe une incompatibilité à cause d'un prétraitement ou un ponçage trop lisse. Solution: un ponçage plus grossier.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.